

タイプ	物性								特性(参考)								用途(参考)					備考							
	イオン	pH	粘度	固形分	溶剤種別	密度	最低造膜	硬度	強度	透明	光沢	弾力	柔軟	マット感	機械 / 薬品耐性	その他	多目的	金属	フィルム	塗料インキ	紙	木材	半導体	床	防水	その他	保管条件		
13	ポリエーテルアクリルエスチル	8.0-10.0	<200	34-36	1	アセトン	1.01-1.05	0	65	○	○	○	○	○	○						○	○			低VOC	5-35			
21S	脂肪族ポリエスチル	7.0-9.0	<200	36-38	0	—				○	○	○								○							10-35	5°C未満NG	
24	ポリエーテルジオール	7.5-9.5	<600	34-36	5.5	DPGDME	~1.04	0	60	○	○	○	○	○	○		○								○		5-40		
29S2	VOCフリー	7.0-9.0	<100	29-31	0	—				○			○								○							10-35	5°C未満NG
39	ポリエステルジオール	7.5-9.5	<300	34-36	5	NEP	~1.05	0	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						5-40	
40	ポリエスチルジオール	7.5-9.5	<300	34-36	1	MEK	~1.05	0	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		10-35		
61	ポリカーボネートジオール	7.0-9.0	<600	34-36	8	DPGDME	~1.05	25	127	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-35		
62	ポリエスチルジオール	7.0-9.0	<400	34-36	5	DPGDME	1.03-1.05	0	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-40		
70	ポリカーボネートジオール	7.0-9.0	<600	34-36	8	NEP	~1.05	0	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					5-40		
77	ポリカーボネートジオール	7.0-9.0	<400	34-36	0.5	MEK	~1.04	35	105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		10-35		
147	ポリエーテルアクリルエスチル	7.5-8.5	<600	34-36	5	NEP	1.01-1.05	0	136	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-35			
148	ポリエーテルアクリルエスチル	7.0-9.0	<200	34-36	4.5	DPGDME	~1.03	0	93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-35			
173	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	<100	29-31	0	—	1.01-1.05	0	35	○	○													○	木製フローリングのバインダー VOCフリー	10-35			
470	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	<500	39-41	4	NEP	~1.05	0	31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	防水システム用途として開発	10-35	
472	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	<400	34-36	4	DPGDME	~1.03	0	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	テキスタイル用スクリーンインキ	5-40	
900	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	500-900	31-33	0	—	1.01-1.03	0							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)1.5 樹脂全般に対応、指紋防止	10-35	
931	ポリエーテルジオール	ノンイオ	8.0-10.0	<200	29-31	1	アセトン	1.03-1.05	0				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	酸および電解質との互換性が求められる ゾルゲル配合物に使用例有	5-35	
940	ポリカーボネートジオール	7.0-9.0	800-1200	27-29	2	DPGDME	1.03-1.05	0					○			○	耐熱/耐候/耐傷性	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)1	5-35		
960	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	<1500	38-40	0	—	1.03-1.05	0					○			○	超ムフトタッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)2	10-35		
980	ポリエーテルジオール	8.0-9.0	600-1000	31-33	0	—	1.01-1.05	0		○			○		○	○	シルキータッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)MAX1	10-35		
980 FC	ポリエーテルジオール	8.0-9.0	<1500	31-33	0	—	~1.03	0		○			○		○	○	シルキータッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)MAX1 フィルム・段ボールコーティング用に開発	10-35		
4045	ポリエスチルジオール	7.0-9.5	<300	34-36	1	MEK	~1.05	0		○						○	高粘着性	○	○	○	○	○	○	○	○	低VOC	5-35		
5181	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	<300	39-41	4	NBP	1.03-1.05	5	35	○	○	○	○	○	○	○	べたつき無					○	○	○	○	防水システム用途として開発 保管時5°C未満だと不可逆的に粘度上昇	5-35		
6419	ポリエーテルジオール	7.0-9.0	<200	30-32	15	NEP	1.03-1.05	0	150	○	○	○	○	○	○	○	○	耐アルカリ性	○	○			○				5-35		
6535	ポリカーボネートジオール ポリエスチルジオール	7.0-9.5	<400	34-36	1	MEK	1.01-1.05	27	65	○	○	○	○	○	○	○	○	レベリング性	○	○	○	○	○	○	○	低VOC	10-35		
6814	ポリカーボネートジオール	7.0-9.0	<150	34-36	14	NMP	1.01-1.05	0	145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-40			
7020	ポリカーボネートジオール	7.0-9.0	<300	34-36	4	DPGDME	1.03-1.05	0	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-35			
9510	ポリエスチルジオール	7.0-9.0	500-1100	33-35	0	—	1.02-1.04	0		○			○		○	○	低摩擦係数、耐傷性	○	○	○	○	○	○	○	○	トリエタノールアミン Free 光沢度(60度)MAX3	10-35		
9539	ポリエーテルジオール	8.5-9.5	500-1100	34.6-36.5	4	DPM	1.02-1.04	0					○			○	低摩擦係数	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)MAX1.9	10-35		
9561	ポリエーテルジオール	7.5-9.5	500-1100	33-35	0	—	1.02-1.04	0		○			○		○	○	耐傷性、ゴム質感	○	○	○	○	○	○	○	○	光沢度(60度)MAX3 開発品の為、1kgラボサンプル	10-35		
HMF	ポリエスチルジオール	8.5-10.5	<200	29-31	8	NEP	1.01-1.05	0	115	○	○	○	○	○	○	○	○		○								5-35		
C1	ポリカーボネートジオール	カチオ	4.0-6.0	<150	29-31	1	MEK	1.03-1.05	0	14	○	○	○	○	○	○	○	オーバーコート性 低pH領域安定 べたつき無	○	○			○				10-35		
UA7023	ポリカーボネート アクリルエスチル	ンニオ	7.0-9.0	<300	34-36	0	—	1.01-1.03	60	140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		5-35			